

## Pulmor KP

### Capa Gruesa

Adhesivo para baldosas cerámicas clase ZA  
(Clasificación según UNE-EN 12004)



**Tiempo de ajuste: 20 min**  
(según condiciones ambientales)

**Tiempo de vida útil: 1 hora**  
(según condiciones ambientales)

**Rendimiento: 15 kg/m<sup>2</sup>**  
(para 1,5cm de espesor)

(Resultados obtenidos en laboratorio, en condiciones controladas, pudiendo presentar variaciones mediante diferentes condiciones de aplicación en obra.)

### DESCRIPCIÓN

Adhesivo Cementoso de color blanco o gris, compuesto por cemento, cargas minerales de granulometría controlada y aditivos que benefician la trabajabilidad y adherencia del producto.

### APLICACIONES

Indicado para aplicación directa en capa gruesa sobre muros de ladrillo, sin necesidad de enfoscado previo. Adecuado para colocación en capa gruesa de revestimientos cerámicos de media y alta absorción (Grupos IIB absorción >6% y III absorción >10%) en paredes interiores.

**No adecuado para uso en exteriores.**

### SOPORTES

Paredes de ladrillo.

### PREPARACIÓN Y MODO DE EMPLEO

1. Amasar el producto con un 20% de agua limpia, manualmente o por medio de un batidor mecánico a bajas revoluciones, hasta obtener una masa consistente y homogénea. Dejar reposar durante unos 5 minutos.
2. Aplicar el producto directamente en el reverso del azulejo y proceder a su colocación sobre el soporte.
3. Ajustar las piezas en la posición pretendida y presionar hasta obtener su nivelación.
4. Aplicar material de rejuntado **Pulmor Juntas** transcurrido un periodo mínimo de 24h.

#### MORTEROS DE GALICIA, S.L.

Brasil, 56  
36204 Vigo (Pontevedra)  
Tf. 986 26 90 00  
[www.pulmor.es](http://www.pulmor.es)

Información.pulmor@vcimentos.com

**Fábrica**  
Sergude  
15881 Boqueixón (A Coruña)  
Tf. 902 03 08 48



Rev. Octubre 2024 (Los datos de esta ficha son válidos hasta nueva revisión)

**MARCADO CE SEGÚN  
EN 12004**

<b>CE</b> <b>05</b>	
<b>MORTEROS DE GALICIA, S.L.</b> <b>Sergude</b> <b>15881 – Boqueixón (A Coruña)</b>	
<b>EN 12004</b> <b>Adhesivo cementoso de fraguado normal para baldosas</b> <b>No adecuado para usos en exterior</b>	
<b>Reacción al fuego</b>	Clase A1/A1 <sub>FL</sub>
<b>Adherencia inicial</b>	≥ 0,5 N/mm <sup>2</sup>
<b>Adherencia después de inmersión en agua</b>	≥ 0,5 N/mm <sup>2</sup>
<b>Adherencia después de envejecimiento con calor</b>	PND*
<b>Adherencia después de ciclos de hielo-deshielo</b>	PND*
<b>Tiempo abierto: adherencia</b>	PND*

(\*PND. Prestación No Determinada)

**RECOMENDACIONES**

- Limpiar previamente los soportes y las piezas a utilizar.
- Analizar la porosidad del soporte. Para ello, mojar el soporte con agua y observar si es absorbida rápidamente (demasiado poroso) o si escurre (poco absorbente).
- Las piezas a colocar deben estar debidamente limpias y no deben ser mojadas.
- Respetar el agua de amasado indicada (ver Preparación y Modo de Empleo).
- No remezclar el producto una vez iniciado el proceso de endurecimiento.
- Es necesario tener en cuenta las condiciones atmosféricas en el momento de su aplicación (temperatura, humedad y viento) y aplicar en paños de extensión adecuada a las mismas.
- Espesor máximo de aplicación: 3 cm.
- Se recomienda la realización de juntas con espesor ≥ 2 mm.
- Temperatura de aplicación: >5 °C y <30 °C.

## NOTA LEGAL

---

La información contenida en la presente ficha técnica, así como las instrucciones de forma de uso del producto, están dadas de buena fe y se basan en nuestros ensayos, conocimientos y experiencia. Los valores ofrecidos se han obtenido en pruebas realizadas en laboratorio y de acuerdo a las condiciones específicas que exige la normativa de referencia, de modo que los valores podrán variar en la medida en que puedan variar en obra tales condiciones. En consecuencia, no se puede deducir de la información del presente documento, ni de cualquier otra recomendación escrita que pueda ofrecer MORTEROS DE GALICIA, S.L., ninguna garantía en términos de comercialización o idoneidad del producto para el fin concreto al que va a destinarse por el cliente o cualquier otro agente que intervenga en la obra.

Es obligación y responsabilidad del cliente o de cualquier agente que intervenga en la obra en la que el producto vaya a ser aplicado: (i) verificar la adecuación y conveniencia del producto a sus necesidades, procesos y usos pretendidos, (ii) de ensayar o probar previamente el producto a su aplicación en obra, (iii) verificar la vida útil del producto, la adecuada utilización, transporte, almacenamiento y las condiciones específicas en las que el producto va a ser puesto en obra y (iv) conocer la presente ficha técnica.

MORTEROS DE GALICIA, S.L. en ningún caso será responsable de la aplicación que se realice del producto por el cliente o por cualquier agente que intervenga en la obra en la que el producto vaya a ser aplicado. La responsabilidad de MORTEROS DE GALICIA, S.L. se limita a (i) los daños directos (en ningún caso consecuenciales ni lucro cesante) directamente imputables a deficiencias en la calidad del producto debidas a fallos de producción o de fabricación y, en todo caso, (ii) se limita al valor de la mercancía empleada por el cliente para la obra en cuestión.

MORTEROS DE GALICIA, S.L. podrá actualizar en cualquier momento la presente ficha técnica, con el fin de mejorar nuestras recomendaciones y adaptarnos a la normativa que en cada momento pueda estar en vigor. Cada nueva versión de este documento con fecha posterior anula la validez de su versión anterior.

Esta ficha técnica también puede ser consultada en [www.pulmor.es](http://www.pulmor.es)